



Gold Plus pellet ENPlusA1 Nr. Certifikat: HR023

Data analisi	11.05.2022.	
Istituto Analisi	BEA Institut für Bioenergie, 1150 Bec, Austria	
Pedane - sacchi	cm 88x115	72 vrecé na paleti = 1080 kg
Valori	Gold plus	Norma ENPlusA1
Specie	Pellet di puro legno	
Diametro	6 +- 1 mm	6 +-1
% di abrasione	0,2	<0,5
Potere calorifico minimo (kWh/kg)	➤ 4,6	➤ 4,6
Lunghezza (3,15 - 40mm)	99,8	>98
Lunghezza (40mm - 45mm)	0	<1
Lunghezza (>45mm)	0	0
Peso al metro stero (kg/m3)	600<-BD <-750	>600
Resistenza Meccanica	98,9	>97,50%
Umidita	<10%	<10 %
Contenuto ceneri	< 0,7 %	<0,7%
Temperatura liquefazione ceneri (°C)	1280	>1200